

JEWELRY

APPRAISAL ASSESSMENT OFFICER
TRAINING COURSE

サポート事例から見る評価の仕方 ダイヤモンド編



宝石総合科学研究所

合成ダイヤモンド

現場での確認方法

「SCREEN-1」を使用する場合




合成ダイヤモンドのガードル


すでに鑑別機関によって「合成ダイヤモンド」と鑑定された石の中には、ガードルに合成ダイヤモンドである刻印や、鑑別番号の刻印がされている場合があります。

また、Ⅱ型のダイヤの場合、石を回転させながらガードル全体を確認して、ガードルの厚みが全体的に同じ厚みである場合は、合成ダイヤモンドの疑いが強まるため注意が必要です。

万一の間違いを未然に防ぐためにも、「14 倍ルーペ」をご用意の上、ガードル全体を確認してください。



CVD 合成ダイヤモンド ガードル刻印「GIA 2237424360」



CVD 合成ダイヤモンド ガードル刻印「LABORATORY CROWN」


Diamond



鑑定書から見る合成ダイヤモンド

鑑定書から見る合成ダイヤモンド

IGI (INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSUTITUTE)



LABORATORY GROWN DIAMOND REPORT

DESCRIPTION LABORATORY GROWN DIAMOND


LABORATORY GROWN DIAMOND REPORT

Fluorescence NONE

This Laboratory Grown Diamond was created by Chemical Vapor Deposition (CVD) growth process and may include post-growth treatment.
Type IIa

(この合成 ダイヤモンドは CVD 成長法によって生産されました。また、成長後処理が含まれる場合があります。)
(II a 型)

IMPERIAL ENTERPRISE INC.



COLOUR GRADE D

CLARITY GRADE IF

REMARKS ARTIFICIAL DIAMOND

(備考 人工ダイヤモンド)

※鑑別機関が発行する鑑定書の内容を確認の上、査定対象の商品が合成ダイヤモンドであるか否かの判断材料としてください。

鑑定書から見る合成ダイヤモンド

日本宝石科学協会



COLOR GRADE Fancy Vivid Blue

CLARITY GRADE VVS-1

FLUORESCENCE None

COMMENTS

Identification : Laboratory Grown
This is a man made diamond and has been produced in a laboratory.

(これは人工ダイヤモンドであり、研究所で生産されました。)

日本宝石科学協会



COLOR GRADE Fancy Vivid Pink

CLARITY GRADE VVS-2

FLUORESCENCE Strong


COMMENTS

Identification : Laboratory Grown
This is a man made diamond and has been produced in a laboratory.

(これは人工ダイヤモンドであり、研究所で生産されました。)

鑑定書から見る合成ダイヤモンド

日本宝石科学協会



COLOR GRADE Fancy Vivid Pink

CLARITY GRADE VS-2

FLUORESCENCE Strong


COMMENTS

Identification : Laboratory Grown

This is a man made diamond and has been produced in a laboratory.

(これは人工ダイヤモンドであり、研究所で生産されました。)

日本宝石科学協会



COLOR GRADE D

CLARITY GRADE VS-1

FLUORESCENCE None

COMMENTS

Identification : Laboratory Grown

This is a man made diamond and has been produced in a laboratory.

(これは人工ダイヤモンドであり、研究所で生産されました。)

※鑑別機関が発行する鑑定書の内容を確認の上、査定対象の商品が合成ダイヤモンドであるか否かの判断材料としてください。

鑑定書から見る合成ダイヤモンド

IGI (INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSUTITUTE)



**INTERNATIONAL
GEMOLOGICAL
INSTITUTE**

SCIENTIFIC LABORATORY FOR THE IDENTIFICATION AND GRADING
OF DIAMOND AND COLORED STONES

EDUCATIONAL PROGRAMS

Expertise issued by IGI bvba

177 Schuytstraat, 2018 Antwerp - Belgium
Tel. +32 3 401 08 88 - Fax +32 3 232 07 58
E-mail : europe@igilworldwide.com
www.igilworldwide.com

LABORATORY GROWN DIAMOND REPORT

This report is a statement of the diamond's identity
and grade including all relevant information.

NUMBER LG_M3D50580

ANTWERP, July 24, 2018

LABORATORY REPORT (ORIGINAL)

TO WHOM IT MAY CONCERN.

DESCRIPTION SHAPE AND CUT

LABORATORY GROWN DIAMOND
ROUND BRILLIANT

CARAT WEIGHT 0.41 CARAT
COLOR GRADE FANCY VIVID ORANGY PINK
CLARITY GRADE SI 2
CUT GRADE VERY GOOD


POLISH VERY GOOD
SYMMETRY GOOD

Measurements 4.82 - 4.88 x 2.59 mm
Table 60%
Crown Height - Angle 14% - 35.4°
Pavilion Depth - Angle 42.5% - 40.5°
Girdle Thickness THIN TO MEDIUM (FACETED)
Culet POINTED
Total Depth 59.8%

FLUORESCENCE SLIGHT

COMMENTS
The laboratory grown diamond described above
is classified as Type IIa.
CVD system (Chemical Vapor Deposition)
Laserscribe on Girdle:
LABGROWN IGI M3D50580

The symbols do not usually reflect the size of the characteristics.
Red symbols indicate internal characteristics.
Green symbols indicate external characteristics.



Insignificant external details, visible under
high magnification only, are not shown



One security feature included in this document (see hologram,
watermarked paper and additional features not listed,
that, as a complete, exceed industry security standards.



CLARITY GRADE: Internally Flawless VS1 VS2 VS1 VS2 SI1 SI2 I1 I2 I3

COLOR GRADE: D E F G H I J K L M N O P Q R S-Z FANCY COLOR

PROPORTIONS - MARGIN: ± 1%
MEASUREMENTS - MARGIN: ± 0.02mm

The laboratory grown diamond described in this report has been graded, tested, analyzed, examined and/or inscribed by International Gemological Institute (IGI). Laboratory grown diamonds are diamond crystals created by scientific means and representing essentially all physical, chemical and optical characteristics of natural diamonds. IGI employs and utilizes those techniques and equipment currently available to IGI including without limitations: DiamondView, DiamondSure, FTIR spectroscopy, UV-Vis-NIR absorption spectrometer, EDXRF spectroscopy, PL (RAMAN) spectrometers. This report includes advanced security features. A duly accredited gemologist or jeweler can advise you with respect to the importance of and interrelationship between cut, color, clarity and carat weight.

THIS REPORT IS NEITHER A GUARANTEE, VALUATION NOR APPRAISAL OF THE LABORATORY GROWN DIAMOND DESCRIBED HEREIN
This report is subject to the terms and conditions set forth above and on reverse.

© IGI, 2010, edition 2014
All rights reserved. No part of this report may be reproduced or transmitted in any form or by any means, without permission in writing from International Gemological Institute.

LABORATORY GROWN DIAMOND REPORT

DESCRIPTION
LABORATORY GROWN DIAMOND

COLOR GRADE
FANCY VIVID ORANGY PINK

CLARITY GRADE SI-2

FLUORESCENCE SLIGHT

COMMENTS

This laboratory grown diamond described
above is classified as Type IIa.
CVD system (Chemical Vapor Deposition)
Laserscribe on Girdle:
LABGROWN IGI M3D50580

(上記で説明したこの合成ダイヤモンドは
II a 型に分類されます。)
(CVD 成長法)
(ガード上のレーザー刻印 :
LABGROWN IGI M3D50580)

LABGROWN IGI M3D50580

Diamond



合成ダイヤモンドの可能性ありと判定された事例 — 後日、異なる店舗に持ち込まれた同一商品 —

ダイヤモンドの査定内容・査定価格に関する条件

- ダイヤモンドデスター反応があること
 - ダブリングがないこと
 - スクリーン1にてI型の反応があること
 - 鑑定書・ソーティングがある場合は同じ石であること
 - 蛍光についての申請がない場合は原則として「None（蛍光なし）」の価格を表示
- ※ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なるため



ダイヤモンドの査定価格に関する注意事項

- 宝石総合科学研究所に送っていただき、直接見まして質が良ければ査定価格がアップする可能性があります。
- ブラウンやクラウド、レーザードリルホール申請がないダイヤモンドや、シングルカットのメレダイヤは価格が大幅に下がります。
- ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なりますので、実際の蛍光性によっては価格が大きく変動する場合があります。
- 短波紫外線での蛍光変色性や燐光反応が確認できない場合、合成ダイヤモンドのみ遠隔サポート保証対象外となります。

合成ダイヤモンドと判定された事例 (鑑定書あり)

同一商品が持ち込まれた事例

2021/2/1 16:47





店舗コメント

1.2ct
蛍光性 N
鑑定書
(INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE)

鑑別機関コメント

合成のコメントが入っておりますので合成ダイヤです。
中石単価 30,000 円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 50,000 円位になる可能性があります。

2021/2/27 14:58



店舗コメント

1.2ct
蛍光性 N
鑑定書
(INTERNATIONAL GEMOLOGICAL INSTITUTE)

鑑別機関コメント

こちらの鑑定書にありますようにこちらは合成ダイヤの鑑定書になりますので価格は付けないでください。天然ではありません。
勉強石などで使う場合には市場で 20,000 円～ 30,000 円程の価格が付く場合もございます。

※記載の査定内容および査定金額はサポート当時の相場に基づいてコメントしています。
※電話によるヒアリングで別途商品の情報や状態を確認している場合があります。

Diamond



合成ダイヤモンドの可能性ありと判定された事例 — 鑑定書ありの商品 —

ダイヤモンドの査定内容・査定価格に関する条件


- ダイヤモンドデスター反応があること
 - ダブリングがないこと
 - スクリーン1にてI型の反応があること
 - 鑑定書・ソーティングがある場合は同じ石であること
 - 蛍光についての申請がない場合は原則として「None（蛍光なし）」の価格を表示
- ※ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なるため

ダイヤモンドの査定価格に関する注意事項

- 宝石総合科学研究所に送っていただき、直接見まして質が良ければ査定価格がアップする可能性があります。
- ブラウンやクラウド、レーザードリルホール申請がないダイヤモンドや、シングルカットのメレダイヤは価格が大幅に下がります。
- ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なりますので、実際の蛍光性によっては価格が大きく変動する場合があります。
- 短波紫外線での蛍光変色性や燐光反応が確認できない場合、合成ダイヤモンドのみ遠隔サポート保証対象外となります。

合成ダイヤモンドと判定された事例 (鑑定書あり)

2022/4/4 13:26



店舗コメント


鑑定書あり
(INTERNATIONAL GEMOLOGICAL
INSUTITUTE)

鑑別機関コメント

鑑定書に合成ダイヤモンドを示す表記がありましたので、こちらの石には価格は付きません。

合成ダイヤモンドと判定された事例 (鑑定書あり)

2022/8/24 17:22



店舗コメント


K18
石目 0.306
総重量 1.8g
鑑定書あり (日本宝石科学協会)
試金 OK
テスター反応なし

鑑別機関コメント

合成だと思われます。
価格はつきません。

合成ダイヤモンドと判定された事例 (鑑定書あり)

2024/1/17 17:05



店舗コメント


D1.13
鑑定書あり
(INTERNATIONAL GEMOLOGICAL
INSUTITUTE)

鑑別機関コメント

合成ダイヤですので中石単価 2 万円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 3 万円位になる可能性があります。

合成ダイヤモンドの可能性ありと判定された事例 (鑑定書あり／鑑定書のグレードから大幅に下がる可能性あり)

2022/2/8 14:59



店舗コメント

中石 5.08ct
MB
周囲ダイヤ刻印無し
鑑定書 (HRD Antwerp)

鑑別機関コメント

テスター反応があること、鑑定書と同じ天然ダイヤであること、ダブリングが無いこと、スクリーン1にてI型の反応があることが前提です。
鑑定書の内容から大きく下がる可能性があります。
合成ダイヤの可能性あります。こちらは送って頂き、検査をおすすめいたします。
ガードル上に合成ダイヤを示す刻印が入っている場合は価格が付きませんので確認をお願いいたします。
中石 5.08ct でしたら VLY, VVS ~ VS, EX, で見まして中石単価 250 万円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 350 万円位になる可能性があります。
メレダイヤはガ이의 6,000 円です。
直接見まして質が良ければガイ 8,000 円位になる可能性があります。
後でチェックした際に、ブラウン色が混じったり、クラウドがあると価格が大幅に下がります。

Diamond



合成ダイヤモンドの可能性ありと判定された事例

ダイヤモンドの査定内容・査定価格に関する条件

- ダイヤモンドデスター反応があること
 - ダブリングがないこと
 - スクリーン1にてI型の反応があること
 - 鑑定書・ソーティングがある場合は同じ石であること
 - 蛍光についての申請がない場合は原則として「None（蛍光なし）」の価格を表示
- ※ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なるため

ダイヤモンドの査定価格に関する注意事項

- 宝石総合科学研究所に送っていただき、直接見まして質が良ければ査定価格がアップする可能性があります。
- ブラウンやクラウド、レーザードリルホール申請がないダイヤモンドや、シングルカットのメレダイヤは価格が大幅に下がります。
- ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なりますので、実際の蛍光性によっては価格が大きく変動する場合があります。
- 短波紫外線での蛍光変色性や燐光反応が確認できない場合、合成ダイヤモンドのみ遠隔サポート保証対象外となります。

合成ダイヤモンドの可能性ありと判定された事例

2022/7/28 17:53



店舗コメント

直径 4.3mm
テスター反応あり

鑑別機関コメント

このカラーで天然であればガードルの厚さなどが、かなりばらつくのが普通です。画像ではエクセレントのようなガードルに見えますので合成の可能性が高いです。現状では価格は付けないで下さい。

2022/8/19 14:47



店舗コメント


D5.562Ct
0.33Ct
テスター○
蛍光性少ない

鑑別機関コメント

合成ダイヤの可能性があるので検査後の査定をお勧めいたします。
テスター反応がある事とダブリングが無い事、スクリーン1にてI型の反応がある事が前提です。
ガードル上に合成ダイヤを示す刻印が入っている場合は価格が付きませんのでご確認をお願いいたします。
中石 5.562ct でしたら I, Si1, VG, で見まして中石単価 500 万円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 1,000 万円位になる可能性があります。
後でチェックした際に、ブラウン色が混じっていたり、クラウドがあったりしますと価格が大幅に下がります。

合成ダイヤモンドの可能性ありと判定された事例

2022/7/28 17:53




店舗コメント

D0.324
サイズは鑑定書と同じ
ファンシービビットピンク
VVS-2
VG
鑑定書付き（日本宝石科学協会）

鑑別機関コメント

蛍光から見て合成もしくは処理ダイヤの可能性が高いです。
現状では価格はつけないで下さい。

2022/11/8 14:20



店舗コメント


RD0.634ct
ファンシーヴィヴィッドブルー
鑑定書あり（日本宝石科学協会）
テスター〇

鑑別機関コメント

合成ダイヤですので中石単価 2 万円です。

合成ダイヤモンドの可能性ありと判定された事例

2022/12/12 15:25




店舗コメント

脇石はスクリーン1の反応は○
中石はダメでした



鑑別機関コメント

中石は2型のダイヤです。
一応合成ダイヤの検査をしてからの方が良いです。
メレダイヤはテスターOKが条件でガイの13,000円です。



2023/11/26 16:30



店舗コメント

重さ 0.9g
直径 11mm
深さ 6.3mm
テスター OK
蛍光性 none
ルースのみ

鑑別機関コメント

J、SI1、VG で中石単価 250 万円最大で 350 万円です。
ただし蛍光が無いですので1型が前提です。
蛍光が無い場合は確率は少ないのですが合成ダイヤモンドの可能性が
合成は基本的に蛍光がありません。

合成ダイヤモンドの可能性ありと判定された事例

2023/11/13 10:46



店舗コメント

Pt900
トータル 1.00ct
フルエタニティリング
蛍光性なし（一石のみ SB）

鑑別機関コメント

蛍光性 1 個 SB ですが残りすべてが不活性です。
カットもある程度整っているように見えますのでお手数ですがスクリーン 1 で 1 型・2 型の検査をお勧めします。
合成ダイヤは基本的に不活性ですので 1 個だけ蛍光があるのは少し不自然です。
1 型であることが前提でガイの 19000 円です。テスター OK が条件です。

Diamond



ダイヤモンドとして査定された事例 — 再査定から見るダイヤモンド相場の変遷 —

ダイヤモンドの査定内容・査定価格に関する条件

- ダイヤモンドデスター反応があること
 - ダブリングがないこと
 - スクリーン1にてI型の反応があること
 - 鑑定書・ソーティングがある場合は同じ石であること
 - 蛍光についての申請がない場合は原則として「None（蛍光なし）」の価格を表示
- ※ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なるため

ダイヤモンドの査定価格に関する注意事項

- 宝石総合科学研究所に送っていただき、直接見まして質が良ければ査定価格がアップする可能性があります。
- ブラウンやクラウド、レーザードリルホール申請がないダイヤモンドや、シングルカットのメレダイヤは価格が大幅に下がります。
- ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なりますので、実際の蛍光性によっては価格が大きく変動する場合があります。
- 短波紫外線での蛍光変色性や燐光反応が確認できない場合、合成ダイヤモンドのみ遠隔サポート保証対象外となります。

ダイヤモンドとして査定された事例 (再査定から見るダイヤモンド相場の変遷 ①)

2019/3/19 14:27

査定1回目



店舗コメント

テスター OK
メイン直径約 7、4mm
脇直径約 5mm
蛍光性無し
燐光反応無し

鑑別機関コメント

中石推定 1.4ct は J, SI1, GOOD, NONE で見まして中石単価 450,000 円です。
実際に見まして質が良ければ中石単価 600,000 円以上になる可能性があります。
脇石推定 0.45ct は J, SI2, GOOD, で見まして中石単価 30,000 円です。
実際見まして質が良ければ中石単価 50,000 円位になる可能性があります。

2021/5/25 16:24

査定2回目



店舗コメント

直径 7、4mm

鑑別機関コメント

J ~ K ・ S I 1 ・ G O O D ・ で蛍光が無いことが前提で、中石単価 38 万円、最大で 45 万円です。推定重量は 1.45ct です。テスター OK が条件です。

2021/11/15 17:08

査定3回目



店舗コメント

直径 7.4mm
石目なし
フェイント

鑑別機関コメント

テスター反応ある事が前提です。
推定中石 1.4ct は K, SI1, GOOD, FAINT で見まして中石単価 350,000 円です。
実際に商品を直接見るなどして今よりも良質と認められれば、中石単価 450,000 円程まで価格が上がる可能性があります。
推定で出しておりますので、大きさが大きく異なる場合には再査定が必要になります。

※記載の査定内容および査定金額はサポート当時の相場に基づいてコメントしています。
※電話によるヒアリングで別途商品の情報や状態を確認している場合があります。

ダイヤモンドとして査定された事例 (再査定から見るダイヤモンド相場の変遷①)

2023/1/20 14:55

査定4回目



店舗コメント

直径 7.4 mm
蛍光性 Faint



鑑別機関コメント

テスター反応ある事とダブリングが無い事スクリーン1にてI型の反応がある事が前提です。

推定中石 1.4ct は K,SI1,GOOD,FAINT で見まして中石単価 40 万円です。
実際に商品を直接見るなどして今よりも良質と認められれば、中石単価 60 万円程まで価格が上がる可能性があります。

2023/12/26 18:03

査定5回目



店舗コメント

直径 7.4 mm
蛍光性 Faint
テスター・スクリーン1 OK
3 石ともテリがありキレイです



鑑別機関コメント

K・SI1・VG で中石単価 25 万円、最大で 35 万円です。
今は当時より 40% くらい下がっています。

ダイヤモンドとして査定された事例 (再査定から見るダイヤモンド相場の変遷 ②)

2021/4/12 16:49

査定1回目



店舗コメント

石目 3.016
直径 8.9mm
蛍光性強い
テスター確認済



鑑別機関コメント

テスター反応がある事とダブリングが無い事、スクリーン1にてI型の反応がある事が前提です。

ガードル上に合成ダイヤを示す LAB や GROWN の刻印が入っている場合は価格が付きませんのでご確認をお願いいたします。

中石 3.016ct でしたら J, SI2, GOOD, VSB で見まして中石単価 1,000,000 円です。

送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 1,500,000 円位になる可能性があります。

2023/12/20 16:16

査定2回目



店舗コメント

K 18 リング
3.01ct 中石
蛍光性やや強め MB と SB の間
メレ 0.04
重量 4 g

※リメイクオーダーの品物
リメイク前は立て爪
2021 年 4 月 12 日の品物
直径 8.9 mm で同一性を確認



鑑別機関コメント

現在は相場が大幅に下がっております。

テスター反応がある事とダブリングが無い事、スクリーン1にてI型の反応がある事が前提です。

ガードル上に合成ダイヤを示す刻印が入っている場合は価格が付きませんのでご確認をお願いいたします。

中石 3.016ct でしたら J, SI2, GOOD, SB で見まして中石単価 70 万円です。

送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 100 万円位になる可能性があります。

ダイヤモンドとして査定された事例 (再査定から見るダイヤモンド相場の変遷 ③)

2021/5/25 16:30

査定1回目



店舗コメント


鑑別機関コメント

2.03ct
直径 8.2mm
フェイント

M・S I 1・GOOD・Fで中石単価 4 2 万円、最大で 5 0 万円です。
テスター OK が条件です。

2021/11/15 17:04

査定2回目



店舗コメント


鑑別機関コメント

2.03ct
直径 8.2mm
フェイント

テスター反応ある事が前提です。
中石 2.03ct は M,S I 1,GOOD,FAINT で見まして中石単価 400,000 円です。
実際に商品を直接見るなどして今よりも良質と認められれば、中石単価 500,000 円程まで価格が上がる可能性があります。
中石にブラウンが認められた場合には価格が下がります。

2023/1/20 15:00

査定3回目



店舗コメント

鑑別機関コメント

2.03ct
Faint


テスター反応ある事とダブリングが無い事、スクリーン1にてI型の反応がある事が前提です。
中石 2.03ct は M,S I 1,GOOD,FAINT で見まして中石単価 45 万円です。
実際に商品を直接見るなどして今よりも良質と認められれば、中石単価 60 万円程まで価格が上がる可能性があります。

※記載の査定内容および査定金額はサポート当時の相場に基づいてコメントしています。
※電話によるヒアリングで別途商品の情報や状態を確認している場合があります。

ダイヤモンドとして査定された事例 (再査定から見るダイヤモンド相場の変遷 ③)

2023/12/26 17:59

査定4回目



店舗コメント

テスター・スクリーン1 OK
中石 2.03ct
カラーは M より上、JKL 程度

鑑別機関コメント

L・SI1・GOOD で見て中石単価 40 万円、最大で 60 万円です。

ダイヤモンドとして査定された事例 (再査定から見るダイヤモンド相場の変遷 ④)

2021/11/15 16:53

査定 1 回目



店舗コメント


直径 6.5mm
1.15ct
フェイント
少し黄色味ある印象

鑑別機関コメント

テスター反応ある事が前提です。
中石 1.15ct は L,SI1,GOOD,FAINT で見まして中石単価 180,000 円です。
実際に商品を直接見るなどして今よりも良質と認められれば、中石単価 230,000 円程まで価格が上がる可能性があります。
中石にブラウンが認められた場合には価格が下がります。

2023/1/20 15:04

査定 2 回目



店舗コメント


1.15ct
Faint
少し黄色味の印象

鑑別機関コメント

テスター反応ある事が前提です。
中石 1.15ct は L,SI1,GOOD,FAINT で見まして中石単価 22 万円です。
実際に商品を直接見るなどして今よりも良質と認められれば、中石単価 27 万円程まで価格が上がる可能性があります。
中石にブラウンが認められた場合には価格が下がります。
当時はコロナ真ただ中で価格も下落しておりましたが、現在の状況では上記の価格となります。

2023/12/26 17:39

査定 3 回目



店舗コメント

テスター・スクリーン 1 OK
中石 1.15ct

鑑別機関コメント

今は当時より価格が相当下がっていますので、K・SI1・GOOD で見て中石単価 17 万円、最大で 22 万円です。

※記載の査定内容および査定金額はサポート当時の相場に基づいてコメントしています。
※電話によるヒアリングで別途商品の情報や状態を確認している場合があります。

ダイヤモンドとして査定された事例 (再査定から見るダイヤモンド相場の変遷 ⑤)

2021/6/8 17:28

査定 1 回目



店舗コメント

6.47ct
テスター OK
蛍光性 SB ~ VSB
燐光反応なし
直径 12.1mm ~ 12.3mm

鑑別機関コメント

K・SI3・GOOD で蛍光が無ければ普通は 250 万円程度ですが、VSB であればマイナス 35 ~ 40% です。中石単価 160 万円です。
最大 210 万円です。
テスター OK が条件です。

2022/7/21 12:27

査定 2 回目



店舗コメント

Pt900
6.47ct
テスター反応あり
蛍光性あり

鑑別機関コメント

テスター反応がある事とダブリングが無い事、スクリーン 1 にて I 型の反応がある事が前提です。
ガードル上に合成ダイヤを示す刻印が入っている場合は価格が付きませんので確認をお願いいたします。
黄色味を強く感じますので L カラーで見直します。
中石 6.47ct でしたら L, SI2, GOOD, で見まして蛍光反応が無ければ中石単価 280 万円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 450 万円位になる可能性があります。
ブラウン色が混じってたり、クラウドがあつたりしますと価格が大幅に下がります。

Diamond



ダイヤモンドとして査定された事例 — 汚れを除去して再査定した商品 —

ダイヤモンドの査定内容・査定価格に関する条件

- ダイヤモンドデスター反応があること
 - ダブリングがないこと
 - スクリーン1にてI型の反応があること
 - 鑑定書・ソーティングがある場合は同じ石であること
 - 蛍光についての申請がない場合は原則として「None（蛍光なし）」の価格を表示
- ※ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なるため

ダイヤモンドの査定価格に関する注意事項

- 宝石総合科学研究所に送っていただき、直接見まして質が良ければ査定価格がアップする可能性があります。
- ブラウンやクラウド、レーザードリルホール申請がないダイヤモンドや、シングルカットのメレダイヤは価格が大幅に下がります。
- ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なりますので、実際の蛍光性によっては価格が大きく変動する場合があります。
- 短波紫外線での蛍光変色性や燐光反応が確認できない場合、合成ダイヤモンドのみ遠隔サポート保証対象外となります。


ダイヤモンドとして査定された事例 (鑑別書を付けてきた事例／汚れ除去後に再査定した事例)

2021/9/1 16:57

汚れ除去前



汚れ除去前



汚れ除去前



店舗コメント

Pt900
D0.486ct
MB
鑑定書なし
鑑別書あり（全国宝飾鑑別協会）



鑑別機関コメント

テスト反応ある事が前提で、中石 0.486ct は J,SI3,GOOD,MB で見まして中石単価 25,000 円です。
実際に商品を直接見るなどして今よりも良質と認められれば、中石単価 35,000 円程まで価格が上がる可能性があります。
蛍光反応に黄色味が囁んでいた場合には価格が大幅に下がる可能性もございます。


汚れ除去後のサポート事例は次のページにあります

※記載の査定内容および査定金額はサポート当時の相場に基づいてコメントしています。
※電話によるヒアリングで別途商品の情報や状態を確認している場合があります。

ダイヤモンドとして査定された事例 (鑑別書を付けてきた事例／汚れ除去後に再査定した事例)

2021/9/1 16:57


汚れ除去後



汚れ除去前



汚れ除去前



店舗コメント



汚れ除去前

鑑別機関コメント

Pt900
D0.486ct
MB
鑑定書なし
鑑別書あり（全国宝石鑑別協会）

最初のお問い合わせでは SI3 で 25,000 円でしたが、再査定で SI2 で 30,000 円に上がっております。
テスター反応ある事が前提で、中石 J,SI2,GOOD,MB, で見まして中石単価 30,000 円です。
実際に商品を直接見るなどして今よりも良質と認められれば、中石単価 40,000 円程まで価格が上がる可能性があります。
蛍光反応に黄色味が囁んでいた場合には価格が大幅に下がる可能性もございます。

汚れ除去前のサポート事例は前のページにあります

※記載の査定内容および査定金額はサポート当時の相場に基づいてコメントしています。
※電話によるヒアリングで別途商品の情報や状態を確認している場合があります。

Diamond



ダイヤモンドとして査定された事例 — 鑑定書と大幅に異なるグレード商品 —

ダイヤモンドの査定内容・査定価格に関する条件

- ダイヤモンドデスター反応があること
 - ダブリングがないこと
 - スクリーン1にてI型の反応があること
 - 鑑定書・ソーティングがある場合は同じ石であること
 - 蛍光についての申請がない場合は原則として「None（蛍光なし）」の価格を表示
- ※ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なるため

ダイヤモンドの査定価格に関する注意事項

- 宝石総合科学研究所に送っていただき、直接見まして質が良ければ査定価格がアップする可能性があります。
- ブラウンやクラウド、レーザードリルホール申請がないダイヤモンドや、シングルカットのメレダイヤは価格が大幅に下がります。
- ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なりますので、実際の蛍光性によっては価格が大きく変動する場合があります。
- 短波紫外線での蛍光変色性や燐光反応が確認できない場合、合成ダイヤモンドのみ遠隔サポート保証対象外となります。

ダイヤモンドとして査定された事例 (鑑定書と大幅に異なるグレードと判定された事例)

2021/9/1 11:03

Diamond Quality Analysis
ダイヤモンド鑑定書

No. SBL7944

WEIGHT AND MEASUREMENTS

CARAT WEIGHT 重量:カラット	1.047 ct
DIAMETER 直径	6.44 - 6.50 mm
DEPTH 深さ	4.05 mm
TABLE テーブル径	3.66 - 3.69 mm

PROPORTIONS AND FINISH

DEPTH% 深さ	62.6 %
TABLE DIAMETER% テーブル径	57 %
GIRDLE THICKNESS ガードル厚	Thick
CULET SIZE キューレット サイズ	None
POLISH みがき	Excellent
SYMMETRY シンメトリー	Very Good

CUTTING STYLE
ROUND BRILLIANT CUT

COLOR GRADE
カラーグレード H

CLARITY GRADE
クラリティグレード SI-2

CUT GRADE
カットグレード Excellent

FLUORESCENCE
蛍光性 None

COMMENTS:
その他

10倍の双眼顕微鏡による検査

Gem Grading System Japan
ジェム グレーディング システム ジャパン
東京都台東区上野五丁目15番17号(東武上野駅) TEL (03) 3834-XXXX

HEAD DIRECTOR
T. Takahashi

GIA G. S. Strima



店舗コメント

D1.047ct
H
SI2
EXCELLENT
鑑定書あり
(Gem Grading System Japan)

鑑別機関コメント

テスター反応がある事が前提です。
鑑定書の内容から大幅に下がると考えられます。
J,I1-I2, GOOD, VG, カーボン で見まして中石単価 30,000 円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 50,000 円位になる可能性があります。

ダイヤモンドとして査定された事例 (鑑定書と大幅に異なるグレードと判定された事例)

2021/9/1 11:14

Diamond Grading Report



ダイヤモンド グレーディング レポート No. AD380156

Cutting Style (カッティングスタイル)	ラウンド ブリリアント カット	
Weight (重量)	0.444 ct.	
Size (サイズ)	4.78 - 4.80 x 2.97 mm	

Cut (Proportion) (カット(プロポーション))	自動測定器使用
Table Diameter (テーブル直径)	59 %
Pavilion Depth (ペビリオン深さ)	42.0 %
Girdle Thickness (ガードル厚さ)	Sl.Thick
Culet Size (キューレットサイズ)	None
Crown Angle (クラウン角度)	36.0°

Finish (フィニッシュ)	
Polish (研磨)	Very Good
Symmetry (対称性)	Very Good
Fluorescence (蛍光性)	None

None





このグレーディングレポートは、当社のグレーディング規約(裏面)に基づいて厳密に検査し、作成したものです。このグレーディングレポート又は宝石に変化を加えた場合、このグレーディングレポートは、無効となります。

Color Grade (色の等級)	※	D
Clarity Grade (透明度の等級)	※	SI 2

Excellent

Remarks
(備考) カット評価 Excellent
専用スコープにて下のようなハート&キュービッド(イメージ画像)が確認できます。




KOKUHOREN
国宝連 110614
G.I.A.G.G. LABORATORY
大阪 大阪市中央区東心斎橋1-8-27(東心斎橋駅西口徒歩5分)
TEL: 06-6252-8818

店舗コメント

0.444ct 刻印

テスト反応あり 蛍光性無し
トップ pt900 チェーン pt850
鑑定書あり(国宝連)ですがグレードはその通りなさそうです。

鑑別機関コメント

テスト反応がある事が前提です。

中石 0.444ct でしたら J,I1-I2, GOOD,NONE で見まして中石単価 6,000 円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 10,000 円位になる可能性があります。

※記載の査定内容および査定金額はサポート当時の相場に基づいてコメントしています。
※電話によるヒアリングで別途商品の情報や状態を確認している場合があります。

Diamond



ダイヤモンドとして査定された事例 — 鑑定書またはソーティングありの商品 —

ダイヤモンドの査定内容・査定価格に関する条件

- ダイヤモンドデスター反応があること
 - ダブリングがないこと
 - スクリーン1にてI型の反応があること
 - 鑑定書・ソーティングがある場合は同じ石であること
 - 蛍光についての申請がない場合は原則として「None（蛍光なし）」の価格を表示
- ※ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なるため

ダイヤモンドの査定価格に関する注意事項



- 宝石総合科学研究所に送っていただき、直接見まして質が良ければ査定価格がアップする可能性があります。
- ブラウンやクラウド、レーザードリルホール申請がないダイヤモンドや、シングルカットのメレダイヤは価格が大幅に下がります。
- ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なりますので、実際の蛍光性によっては価格が大きく変動する場合があります。
- 短波紫外線での蛍光変色性や燐光反応が確認できない場合、合成ダイヤモンドのみ遠隔サポート保証対象外となります。

ダイヤモンドとして査定された事例 (鑑定書あり)

2021/9/1 14:27



**Fancy Light Yellow
VS2**




店舗コメント

D4.099ct
MD0.87ct
蛍光性 D → NONE MD → MB
テスター反応○
鑑定書あり
(東京宝石科学アカデミー)

鑑別機関コメント

テスター反応があること、鑑定書と同じ石であることが前提です。中石 4.099ct でしたら **イエロー, SI1** で見まして中石単価 450,000 円です。送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 **600,000 円位** になる可能性があります。
メレダイヤはガイヤの 10,000 円です。送っていただき直接見まして質が良ければガイヤ 13,000 円位になる可能性があります。後でチェックした時に、色にブラウンが混じったり、蛍光反応が黄色であったりすると価格が大幅に下がります。

2021/9/2 10:50



**E
弱い青色
VVS2**



店舗コメント


1.227ct
テスター反応あり
鑑定書あり
(AGT ジェムラボラトリー)

鑑別機関コメント

鑑定書と同じ石であることが前提で、中石単価 700,000 円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 **900,000 円位** になる可能性があります。

ダイヤモンドとして査定された事例 (鑑定書あり)

2021/9/2 13:49




店舗コメント

1.010ct
鑑定書あり
(中央宝石研究所 並木正男)

鑑別機関コメント

鑑定書と同じ石であることが前提で、H, FAIR で見まして中石単価 270,000 円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 300,000 円位になる可能性があります。

2021/9/2 16:01



店舗コメント


D2.142Ct
0.74Ct
鑑定書あり
(Gem Clinic Center)

鑑別機関コメント

テスター反応があることが前提で、F, I1 マイナス、GOOD、SB で見まして中石単価 23 万円、最大で 35 万円です。
カラーにグレーが噛んでいる場合は後に価格下がります。
メレダイヤはテスター OK が条件でガイヤの 1 万円です。

ダイヤモンドとして査定された事例 (鑑定書あり)

2021/9/2 17:18





店舗コメント

D1.005ct
蛍光性 Faint
テスター反応あり
鑑定書あり
(AGT ジェムラボラトリー)

鑑別機関コメント

鑑定書と同じ石であることが前提で、中石単価 330,000 円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 400,000 円位になる可能性があります。

2022/7/27 12:45



店舗コメント


10.153ct
E
蛍光性 Faint
II 型(中央宝石研究所鑑定書に記載)
鑑定書あり
(GIA、中央宝石研究所)

鑑別機関コメント

テスター反応がある事と鑑定書と同じグレードがでることが前提です。
ダブリングが無い事も前提です。
ガードル上に合成ダイヤを示す刻印が入っている場合は価格が付きませんので確認をお願いいたします。
中石単価 3,500 万円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 5,000 万円位になる可能性があります。

ダイヤモンドとして査定された事例 (鑑定書あり)

2023/12/27 12:10




店舗コメント

鑑別機関コメント

PT900
1.15ct
none
テスター OK
鑑定書あり
(エムアンドエス宝石研究所)

鑑定書と同じ石である事が前提で中石 1.15ct は鑑定書の内容で見まして中石単価 25 万円です。
実際に商品を直接見て今よりも良質と認められれば、中石単価 35 万円程まで価格が上がる可能性があります。

2023/12/25 12:33



店舗コメント

鑑別機関コメント

テスター OK
鑑定書・ソーティングあり
(中央宝石研究所)

鑑定書と同じダイヤが条件で中石単価 17 万円、最大で 20 万円です。

ダイヤモンドとして査定された事例 (鑑定書 または ソーティング あり)

2023/12/25 12:04



店舗コメント

テスター OK
5.8mm
蛍光性 Faint
鑑定書あり
(GIA)

鑑別機関コメント

鑑定書と同じダイヤが条件で**中石単価 15 万円、最大で 19 万円**です。

2023/12/30 12:11



店舗コメント

2.212ct
MB
ソーティングあり
(中央宝石研究所)

鑑別機関コメント

ソーティングと同じダイヤが前提で**中石単価 70 万円、最大で 90 万円**です。

Diamond



ダイヤモンドとして査定された事例

— 査定金額 10 万円以上または重量 1ct 以上の商品 —

ダイヤモンドの査定内容・査定価格に関する条件

- ダイヤモンドデスター反応があること
 - ダブリングがないこと
 - スクリーン 1 にて I 型の反応があること
 - 鑑定書・ソーティングがある場合は同じ石であること
 - 蛍光についての申請がない場合は原則として「None（蛍光なし）」の価格を表示
- ※ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なるため

ダイヤモンドの査定価格に関する注意事項

- 宝石総合科学研究所に送っていただき、直接見まして質が良ければ査定価格がアップする可能性があります。
- ブラウンやクラウド、レーザードリルホール申請がないダイヤモンドや、シングルカットのメレダイヤは価格が大幅に下がります。
- ダイヤモンドの蛍光を判断する際に使用する紫外線ライトが店舗によって異なりますので、実際の蛍光性によっては価格が大きく変動する場合があります。
- 短波紫外線での蛍光変色性や燐光反応が確認できない場合、合成ダイヤモンドのみ遠隔サポート保証対象外となります。

ダイヤモンドとして査定された事例

2021/9/1 12:35



店舗コメント

リング
Pm900 刻印 1.08ct 刻印
直径 6.6mm
蛍光性 SB くらい
テスター反応あり

鑑別機関コメント

テスター反応があること、ダブリングが無いこと、スクリーン1にてI型の反応があることが前提で、中石 1.08ct でしたら I, SI1, GOOD, SB で見まして中石単価 180,000 円です。送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 250,000 円位になる可能性があります。後でチェックした時に、色にブラウンが混じったり、蛍光反応が黄色であったりすると価格が大幅に下がります。

2021/9/1 18:36



店舗コメント

Pt900
テスター OK
mb
1.006ct

鑑別機関コメント

テスター反応があることが前提で、中石 1.006ct でしたら K, SI2 -, POOR で見まして蛍光反応が弱ければ中石単価 70,000 円です。送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 100,000 円位になる可能性があります。

2021/9/2 11:55



店舗コメント

ティファニー
1.27ct
テスター反応あり
直径 7mm
蛍光性 FA

鑑別機関コメント

ティファニーで、テスター反応があることとダブリングが無いこと、スクリーン1にてI型の反応があることが前提です。中石 1.27ct でしたら I, VS2, VG で見まして蛍光反応が弱ければ中石単価 500,000 円です。送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 700,000 円位になる可能性があります。

ダイヤモンドとして査定された事例

2021/9/2 16:03




店舗コメント

D1.8ct
蛍光性 MB 程度

鑑別機関コメント

テスター反応があること、中石が 1.8ct あることが前提で、J、I1、MB で中石単価 12 万円、最大で 17 万円です。
メレダイヤはテスター OK が条件でガイヤの 8,000 円です。

2023/12/28 12:59



店舗コメント

1.216ct
蛍光性多少
テスター OK

鑑別機関コメント

テスター反応ある事が前提で中石 1.216ct は L,SI2,GOOD,FAINT で見まして中石単価 13 万円です。
実際に商品を直接見て今よりも良質と認められれば、中石単価 18 万円程まで価格が上がる可能性があります。
ブラウンが噛んでいた場合には価格は下がります。

2023/12/27 16:11



店舗コメント

PT900/PT850
9.7g
1.02ct
テスター反応有り
蛍光性 MB

鑑別機関コメント

G・SI2・FAIR でみて中石単価 12 万円、最大で 17 万円です。

ダイヤモンドとして査定された事例

2023/12/27 12:49



店舗コメント

Pt850
D1.95ct
総重量 7.8g
試金○
テスター○

鑑別機関コメント

テスター反応がある事とダブリングが無い事、スクリーン1にてI型の反応がある事が前提です。

中石 1.95ct でしたら L, SI2, FAIR で見まして中石単価 20 万円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 30 万円位になる可能性があります。

2023/12/25 16:07



店舗コメント

D1.05ct

鑑別機関コメント

J・SI2・GOOD で見て中石単価 17 万円、最大で 22 万円です。
テスター OK が条件です。

2023/12/25 14:55



店舗コメント

1.023ct
テスター反応○
直径 6.5mm
蛍光性 fa

鑑別機関コメント

I・SI2・GOOD で見て中石単価 17 万円、最大で 22 万円です。

ダイヤモンドとして査定された事例

2023/12/25 13:29



店舗コメント

18K 10g
蛍光性ストロング
テスター反応あり
直径 9.5mm
2.966 刻印有り

鑑別機関コメント

テスター反応がある事とダブリングが無い事スクリーン1にてI型の反応がある事が前提です。

中石 2.966ct でしたら M フェイントブラウン, SI1-2, GOOD で見まして中石単価 15 万円です。

送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 30 万円位になる可能性があります。

2023/12/25 11:01



店舗コメント

1.16ct メレ 0.20ct
Pt900 4.7g 直径 6.6mm
蛍光性 none
テスター OK
SI クラスはあると思います

鑑別機関コメント

J・SI2・FAIR (ロークラウン) で中石単価 17 万円、最大で 23 万円です。

ブラウン・グレーが噛んでいる場合は価格が下がります。

メレダイヤはテスター OK が条件でガイヤの 14,000 円です。

2023/12/25 10:52



店舗コメント

Pt900
D1.03ct
7.0g
G / SI2 / FAINT LDH なし
直径 6.4 mm


鑑別機関コメント

I・SI2・GOOD で見て中石単価 20 万円、最大で 25 万円です。


テスター OK が条件です。

ダイヤモンドとして査定された事例

2023/12/24 14:52



.61CARAT
I
NONE
VVS1



店舗コメント

0.61ct
テスター OK
ティファニーのシリアル一致

鑑別機関コメント

鑑定書と同一性確認済前提下で 0.61 の中石単価は 12 万円、実際に見て評価が良ければ最高 15 万円まで上がる可能性があります。

2023/12/29 20:11




店舗コメント

Pt850
D2.03ct
テスター○

鑑別機関コメント

ダイヤモンドテスター反応あることが前提です。
2.03 は J,I1,POOR でみて中石単価は 12 万円、実際に見て評価が良ければ最高 16 万円まで上がる可能性もあります。
ただしカラーにブラウンをかんていたら値段が下がります。

2023/12/29 20:10



店舗コメント

Pt850
D2.05ct
テスター○

鑑別機関コメント

J・SI2・FAIR で中石単価 45 万円、最大で 60 万円です。

ダイヤモンドとして査定された事例

2023/12/29 16:57



店舗コメント

Pt900
D1.56ct
4.8g

鑑別機関コメント

テスター反応がある事とダブリングが無い事スクリーン1にてI型の反応がある事が前提です。

中石 1.56ct でしたら JI1 GOOD で見まして中石単価 11 万円です。
送っていただき直接見まして質が良ければ中石単価 15 万円位になる可能性があります。

2023/12/28 16:38



店舗コメント

Pt900
4.077ct
19.6g

鑑別機関コメント

テスター反応ある事が前提です。

中石は J,I1 マイナス ,FAIR で見まして中石単価 40 万円です。

実際に商品を直接見て今よりも良質と認められれば、中石単価 60 万円程まで価格が上がる可能性があります。